



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

| | | |
|---|----|---|
| (51) Classification internationale des brevets ⁶ : C09D 17/00, C09C 1/36, C01G 23/053 | A1 | (11) Numéro de publication internationale: WO 97/30130 (43) Date de publication internationale: 21 août 1997 (21.08.97) |
|---|----|---|

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/00266

(22) Date de dépôt international: 12 février 1997 (12.02.97)

(30) Données relatives à la priorité:
96/01850 15 février 1996 (15.02.96) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): RHONE-POULENC CHIMIE [FR/FR]; 25, quai Paul-Doumer, F-92408 Courbevoie Cédex (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): CHOPIN, Thierry [FR/FR]; 6, rue Diderot, F-95320 Saint-Leu-la-Forêt (FR). DUPUIS, Dominique [FR/FR]; Appartement 40, 60, rue Galliéni, F-95170 Deuil-la-Barre (FR). WILLEMIN, Claudie [FR/FR]; 26, rue de Lisbonne, F-75008 Paris (FR).

(74) Mandataire: DELENNE, Marc; Rhône-Poulenc Chimie, Direction de la Propriété Industrielle, 25, quai Paul-Doumer, F-92408 Courbevoie Cédex (FR).

(81) Etats désignés: AL, AU, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IL, IS, JP, KP, KR, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, brevet ARIPO (KE, LS, MW, SD, SZ, UG), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

*Avec rapport de recherche internationale.
Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.*

(54) Title: TITANIUM DIOXIDE PARTICLES

(54) Titre: PARTICULES DE DIOXYDE DE TITANE

(57) Abstract

Anatase titanium dioxide particles no larger than 100 nm and coated with a layer of a metal oxide, hydroxide or oxohydroxide, said particles having a BET specific surface area of at least 70 m²/g and a density of around 2.2. A method for preparing said particles, and the use thereof as an anti-UV agent, in particular for preparing formulations for cosmetics, varnishes, paints and plastics, are also disclosed.

(57) Abrégé

La présente invention concerne des particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 100 nm, lesdites particules étant recouvertes d'une couche d'un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique et présentant une surface spécifique BET d'au moins 70 m²/g et une densité de l'ordre de 2,2. L'invention concerne aussi le procédé de préparation de ces particules et leur utilisation en tant qu'agents anti-UV notamment pour la préparation de formulations pour cosmétiques, pour vernis, pour peintures et dans les plastiques.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|--|----|-----------------------|
| AT | Arménie | GB | Royaume-Uni | MW | Malawi |
| AT | Autriche | GE | Géorgie | MX | Mexique |
| AU | Australie | GN | Guinée | NE | Niger |
| BB | Barbade | GR | Grèce | NL | Pays-Bas |
| BE | Belgique | HU | Hongrie | NO | Norvège |
| BF | Burkina Faso | IE | Irlande | NZ | Nouvelle-Zélande |
| BG | Bulgarie | IT | Italie | PL | Pologne |
| BJ | Bénin | JP | Japon | PT | Portugal |
| BR | Brésil | KE | Kenya | RO | Roumanie |
| BY | Bélarus | KG | Kirghizistan | RU | Fédération de Russie |
| CA | Canada | KP | République populaire démocratique de Corée | SD | Soudan |
| CF | République centrafricaine | KR | République de Corée | SE | Suède |
| CG | Congo | KZ | Kazakhstan | SG | Singapour |
| CH | Suisse | LI | Liechtenstein | SI | Slovénie |
| CI | Côte d'Ivoire | LK | Sri Lanka | SK | Slovaquie |
| CM | Cameroun | LR | Libéria | SN | Sénégal |
| CN | Chine | LT | Lituanie | SZ | Swaziland |
| CS | Tchécoslovaquie | LU | Luxembourg | TD | Tchad |
| CZ | République tchèque | LV | Lettonie | TG | Togo |
| DE | Allemagne | MC | Monaco | TJ | Tadjikistan |
| DK | Danemark | MD | République de Moldova | TT | Trinité-et-Tobago |
| EE | Estonie | MG | Madagascar | UA | Ukraine |
| ES | Espagne | ML | Mali | UG | Ouganda |
| FI | Finlande | MN | Mongolie | US | Etats-Unis d'Amérique |
| FR | France | MR | Mauritanie | UZ | Ouzbékistan |
| GA | Gabon | | | VN | Viet Nam |

PARTICULES DE DIOXYDE DE TITANE

La présente invention concerne de nouvelles particules de dioxyde de titane anatase présentant des propriétés anti-UV, utilisables notamment dans les formulations cosmétiques.

Il est connu d'utiliser le dioxyde de titane en tant qu'agent anti-UV dans de nombreuses applications en particulier en cosmétique, peinture, plastique, ...

Dans ces applications, le dioxyde de titane se présente généralement sous forme de particules de taille inférieure à 100 nm en dispersion dans une phase aqueuse ou organique.

Le problème issu de l'utilisation de ces dispersions de particules de dioxyde de titane tient au fait que ces dernières sont souvent instables. Pour contrôler leur stabilité, il est connu de leur ajouter des agents dispersants, en général des polymères organiques.

Cependant, l'ajout de ces agents dispersants n'est pas une solution sans inconvénient. En effet, lorsque la dispersion de dioxyde de titane est mélangée à d'autres produits pour préparer une formulation en cosmétique, peinture ou plastique, cet agent peut présenter des incompatibilités avec l'application (stabilité, agglomération, toxicité, ...) ou les autres composants de la formule.

Dans ces applications, le besoin se fait donc sentir de pouvoir disposer de dispersions de particules de dioxyde de titane stables sans ajout d'agent dispersant.

Un but de la présente invention est donc de proposer des dispersions de particules de dioxyde de titane stables ne contenant pas d'agent dispersant.

Dans ce but, l'invention concerne des particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 100 nm, lesdites particules étant recouvertes au moins partiellement d'une couche d'au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique et présentant une surface spécifique BET d'au moins 70 m²/g et une densité de l'ordre de 2,2.

Dans ce but, l'invention concerne également le procédé de préparation de ces particules dans lequel on précipite au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique à la surface de particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 100 nm, présentant une surface spécifique BET d'au moins 200 m²/g et une densité de l'ordre de 2,5.

Enfin, l'invention concerne aussi l'utilisation de ces particules en tant qu'agent anti-UV dans les formulations pour cosmétiques, peintures ou vernis, et dans les plastiques ; et plus particulièrement une composition cosmétique anti-UV comprenant des particules selon l'invention, en quantité telle que la teneur de ladite composition en dioxyde de titane est d'au moins 1 %, de préférence d'au plus 25 % en poids.

Les dispersions de particules selon l'invention présentent en outre l'avantage d'être stables sur une large gamme de pH sans ajout d'agent dispersant.

Elles peuvent également présentées des extraits secs élevés tout en restant stables et en présentant une viscosité faible, notamment inférieure à 1000 mPa.s.

De plus, on observe que ces dispersions conservent le même indice de dispersion même lorsqu'elles ont été mélangées avec les composants d'une formulation par exemple cosmétique.

D'autres caractéristiques, détails et avantages de l'invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description et des exemples qui vont suivre.

L'invention concerne tout d'abord des particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 100 nm, lesdites particules étant recouvertes au moins partiellement d'une couche d'au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique et présentant une surface spécifique BET d'au moins 70 m²/g et une densité de l'ordre de 2,2.

Les particules selon l'invention sont à base de dioxyde de titane de structure cristalline majoritairement anatase. "Majoritairement" signifie que le taux d'anatase des particules de dioxyde de titane du revêtement est supérieur à 50 % en masse. De préférence, les particules du revêtement présentent un taux d'anatase supérieur à 80 %. Le taux de cristallisation et la nature de la phase cristalline sont mesurés par diffraction RX.

Le diamètre moyen de ces particules est d'au plus 100 nm, de préférence d'au moins 25 nm, encore plus préférentiellement comprise entre 50 et 70 nm. Ce diamètre est mesuré par microscopie électronique par transmission (MET).

Les particules selon l'invention présentent une surface spécifique BET d'au moins 70 m²/g, de préférence d'au moins 100 m²/g.

On entend par surface spécifique BET, la surface spécifique déterminée par adsorption d'azote conformément à la norme ASTM D 3663-78 établie à partir de la méthode BRUNAUER - EMMETT - TELLER décrite dans le périodique "The Journal of the American Society", 60, 309 (1938). Pour mesurer la surface spécifique des particules selon l'invention, lorsqu'elles se présentent sous forme de dispersion, il est

essentiel de suivre le protocole de mesure qui consiste à éliminer la phase liquide de la dispersion puis à sécher les particules sous vide à une température de 150°C pendant au moins 4 heures.

5 Les particules selon l'invention présentent également une densité de l'ordre de 2,2. Par "de l'ordre", on entend que la densité est de $2,2 \pm 0,2$. Une telle valeur de densité est faible par rapport à la densité classique du dioxyde de titane anatase qui est de 3,8. Cette densité est mesurée par picnométrie.

10 Les particules selon l'invention sont recouvertes au moins partiellement d'une couche minérale à base d'au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique. Ces oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes métalliques peuvent être en particulier choisis parmi SiO_2 , ZrO_2 , les oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes de l'aluminium, de zinc, de titane ou d'étain sous forme simple ou mixte. Par mixte, on entend un composé métallique à base d'au moins deux des éléments précités (silicoaluminates, ...).

15 En général, le rapport en poids du ou des oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes métalliques sur le dioxyde de titane est d'au plus 60 % en poids. Ce rapport est fonction de l'application à laquelle les particules sont destinées. De préférence, lorsque les particules sont utilisées en application cosmétique, ce rapport est d'au plus 25 %, encore plus préférentiellement d'au plus 20 %.

20 Cette quantité d'oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique est mesurée sur les particules en dispersion par fluorescence X.

Selon le mode préféré de l'invention, les particules sont recouvertes au moins partiellement d'une couche de silice et/ou d'un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium sous forme simple ou mixte.

25 Selon une variante préférée, les particules sont recouvertes d'une couche de silice et d'hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium dans des teneurs en poids de 30 % de SiO_2 et 15 % d' Al_2O_3 par rapport au dioxyde de titane.

30 Selon une variante encore plus préférée, les particules sont recouvertes d'une couche de silice et d'hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium dans des teneurs en poids de 15 % de SiO_2 et 5 % d' Al_2O_3 par rapport au dioxyde de titane sont particulièrement intéressantes.

Selon le mode préféré de l'invention, les particules se présentent sous la forme d'une dispersion.

En général, cette dispersion présente une conductivité d'au plus 3 msiemens.

35 Cette dispersion peut présenter une proportion de solide en suspension (extrait sec) comprise entre 10 et 60 % en poids, de préférence d'au moins 35 %, encore plus préférentiellement d'au moins 40 %.

Les dispersion de particules selon l'invention présentant un extrait sec d'au moins 35 % ont l'avantage d'être peu visqueuses, ainsi leur viscosité est en général d'au plus 1000 mPa.s.

5 Cette dispersion présente, en général, un indice de dispersion des particules dans la phase liquide d'au plus 0,5.

L'indice de dispersion est déterminé par la formule :

$$I = \frac{\varnothing_{84} - \varnothing_{16}}{2\varnothing_{50}}$$

10 dans laquelle :

- \varnothing_{84} est le diamètre des particules pour lequel 84% des particules ont un diamètre inférieur à \varnothing_{84} ,
- \varnothing_{16} est le diamètre des particules pour lequel 16% des particules ont un diamètre inférieur à \varnothing_{16} ,
- 15 - \varnothing_{50} est le diamètre moyen des particules.

Les diamètres utiles à la détermination de l'indice de dispersion sont mesurés par sédimentation centrifuge des particules de la dispersion, suivie par rayons X, à l'aide d'un appareil Brookhaven type XDC.

20 Un tel indice traduit la bonne dispersibilité des particules. Dans le cas des dispersions aqueuses, cet indice est obtenu sur une large gamme de pH pouvant varier de 5,5 à 10. Les dispersions sont stables, elles conservent cette valeur d'indice dans le temps, malgré l'absence d'agent dispersant.

25 Les particules selon l'invention peuvent également être agglomérées et se présenter sous forme d'une poudre. La taille des agglomérats peut être comprise entre 1 et 40 μm , mesurée par MET.

30 Suite à un traitement organique, cette poudre peut présenter une bonne redispersibilité dans l'eau ou en milieu organique. Ce traitement organique peut être réalisé, par exemple, par atomisation en présence d'un acide gras tel que l'acide stéarique, d'un sel métallique d'un acide gras, ou encore par greffage d'un trialkoxysilane, ...

35 L'invention concerne également le procédé de préparation de ces particules qui consiste à précipiter au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique à la surface de particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 120 nm, présentant une surface spécifique BET d'au moins 200 m^2/g et une densité de l'ordre de 2,5.

Cette précipitation peut être réalisée par :

. introduction, dans une dispersion de particules de dioxyde de titane présentant les caractéristiques ci-dessus définies, de précurseurs des oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes métalliques en général sous forme de solutions aqueuses de sels, puis,

5 . modification du pH pour obtenir la précipitation de ces oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes sur les particules de dioxyde de titane.

En général, on effectue cette précipitation à une température d'au moins 50°C.

Dans le cas de la précipitation de silice et d'un hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium, la précipitation peut être réalisée à pH acide ou basique. Le pH est contrôlé par l'ajout d'un acide tel que l'acide sulfurique ou par l'introduction simultanée
10 et/ou alternative d'un composé alcalin du silicium et d'un composé acide de l'aluminium. De préférence, dans ce cas, le pH est compris entre 8 et 10.

On peut précipiter la silice à partir d'un sel de silicium tel qu'un silicate alcalin.

L'hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium peut être précipité à partir d'un sel d'aluminium tel que le sulfate d'alumine, l'aluminate de soude, le chlorure basique
15 d'aluminium, l'hydroxyde d'aluminium diacétate.

On peut, après la précipitation, récupérer et laver les particules obtenues à la suite du traitement avant de les remettre en dispersion. Cette étape peut être réalisée par centrifugation et lavage ou, de préférence, par lavage par ultrafiltration. Le pH de l'eau de lavage est avantageusement de l'ordre de 5,5. Puis, les particules sont redispersées
20 dans un autre milieu liquide de manière à obtenir une dispersion de particules de dioxyde de titane. Ce milieu liquide peut être acide ou basique, de préférence, il s'agit une solution basique présentant un pH de l'ordre de 8-9.

Pour obtenir une poudre de particules selon l'invention, on sèche la dispersion issue du procédé, en général à une température inférieure à 110°C.
25

Les particules de dioxyde de titane anatase de départ doivent présenter une taille d'au plus 100 nm, une surface spécifique BET d'au moins 200 m²/g et une densité de l'ordre de 2,5.

Les particules de départ sont à base de dioxyde de titane de structure cristalline majoritairement anatase, ainsi que défini précédemment.
30

Le diamètre moyen de ces particules est d'au plus 100 nm, de préférence d'au moins 25 nm, encore plus préférentiellement compris entre 50 et 70 nm. Ce diamètre est mesuré par microscopie électronique par transmission (MET).

Les particules de départ présentent une surface spécifique BET d'au moins 200 m²/g, de préférence d'au moins 250 m²/g.
35

Cette surface spécifique BET est mesurée de la même manière que définie précédemment.

Les particules de départ présentent également une densité de l'ordre de 2,5. Par "de l'ordre", on entend que la densité est de $2,5 \pm 0,2$. Cette densité est donnée par la formule suivante :

$$\text{densité} = \frac{1}{(1/\rho) + V_i}$$

dans laquelle :

. ρ est la densité de l'anatase, soit 3,8,

. V_i est le volume apporté par les pores intra particules, il est mesuré par la méthode BJH. On entend par volume mesuré par la méthode BJH, la volume mesuré à partir de la méthode BARRETT-JOYNER-HELENDRA décrite dans l'article de l'ouvrage Techniques de l'Ingénieur, et intitulé "Texture des solides poreux ou divisés", p.3645-1 à 3645-13.

Pour mesurer le volume apporté par les pores intra particules des particules selon l'invention, lorsqu'elles se présentent sous forme de dispersion, il est essentiel de suivre le protocole de mesure qui consiste à éliminer la phase liquide de la dispersion puis à sécher les particules sous vide à une température de 150°C pendant au moins 4 heures.



De telles particules peuvent être obtenues par hydrolyse d'au moins un composé du titane A en présence d'au moins un composé B choisi parmi :


(i) les acides qui présentent :

- soit un groupement carboxyle et au moins deux groupements hydroxyles et/ou amines,

- soit au moins deux groupements carboxyles et au moins un groupement hydroxyle et/ou amine,

(ii) les acides phosphoriques organiques de formules suivantes :





dans lesquelles, n et m sont des nombres entiers compris entre 1 et 6, p est un nombre entier compris entre 0 et 5, R1, R2, R3 identiques ou différents représentant un groupement hydroxyle, amino, aralkyl, aryl, alkyl ou l'hydrogène,

(iii) les composés capables de libérer des ions sulfates en milieu acide,

(iv) les sels des acides décrits ci-dessus,

et en présence de germes de dioxyde de titane anatase présentant une taille d'au plus 8 nm et dans un rapport pondéral exprimé en TiO₂ présent dans les germes/titane présent avant introduction des germes dans le milieu d'hydrolyse, exprimé en TiO₂, compris entre 0,01 % et 3 %.

La solution de départ, destinée à être hydrolysée, est de préférence totalement aqueuse ; éventuellement on peut ajouter un autre solvant, un alcool par exemple, à condition que le composé du titane A et le composé B utilisés soient alors substantiellement solubles dans ce mélange.

En ce qui concerne le composé du titane A, on utilise en général un composé choisi parmi les halogénures, les oxyhalogénures, les alcoxydes de titane, les sulfates et plus particulièrement les sulfates synthétiques.

On entend par sulfates synthétiques des solutions de sulfates de titanyle réalisées par échange d'ions à partir de solutions de chlorure de titane très pures ou par réaction d'acide sulfurique sur un alcoxyde de titane.

De préférence, on opère avec des composés du titane du type halogénure ou oxyhalogénure de titane. Les halogénures ou les oxyhalogénures de titane plus particulièrement utilisés dans la présente invention sont les fluorures, les chlorures, les bromures et les iodures (respectivement les oxyfluorures, les oxychlorures, les oxybromures et les oxyiodures) de titane.

Selon un mode particulièrement préféré, le composé du titane est l'oxychlorure de titane TiOCl₂.

La quantité de composé de titane A présente dans la solution à hydrolyser n'est pas critique.

La solution initiale contient en outre au moins un composé B tel que défini précédemment. A titre d'exemples non limitatifs de composés B entrant dans le cadre de la présente invention, on peut citer notamment :

- les acides hydroxypolycarboxyliques, et plus particulièrement les acides hydroxydi- ou hydroxytricarboxyliques tels que l'acide citrique, l'acide maléique et l'acide tartrique.
- les acides (polyhydroxy)monocarboxyliques, comme par exemple l'acide glucoheptonique et l'acide gluconique,
- les acides poly(hydroxycarboxyliques), comme par exemple l'acide tartrique,
- les monoacides dicarboxyliques et leurs amides correspondantes, comme par exemple l'acide aspartique, l'asparagine et l'acide glutamique,
- les aminoacides monocarboxyliques, hydroxylés ou non, comme par exemple la lysine, la sérine et la thréonine,
- l'aminotriphosphonate de méthylène, l'éthylènediaminotétraphosphonate de méthylène, le triéthylènetétraaminohexaphosphonate de méthylène, le tétraéthylènepentaaminoheptaphosphonate de méthylène, le pentaéthylènehexaaminooctaphosphonate de méthylène,
- le diphosphonate de méthylène; de 1,1' éthylène; de 1,2 éthylène; de 1,1' propylène; de 1,3 propylène; de 1,6 hexaméthylène; le 2,4 dihydroxypentaméthylène - 2,4 diphosphonate; le 2,5 dihydroxyhexaméthylène - 2,5 diphosphonate ; le 2,3 dihydroxybutylène - 2,3 diphosphonate ; le 1 hydroxybenzyle - 1,1' diphosphonate ; le 1 aminoéthylène 1-1' diphosphonate ; l'hydroxyméthylène diphosphonate ; le 1 hydroxyéthylène 1,1' diphosphonate ; le 1 hydroxypropylène 1-1' diphosphonate ; le 1 hydroxybutylène 1-1' diphosphonate ; le 1 hydroxyhexaméthylène - 1,1' diphosphonate.

Comme déjà indiqué, il est également possible d'utiliser à titre de composé B tous les sels des acides précités. En particulier, ces sels sont soit des sels alcalins, et plus particulièrement des sels de sodium, soit des sels d'ammonium.

Ces composés peuvent être choisis aussi parmi l'acide sulfurique et les sulfates d'ammonium, de potassium,...

De préférence, les composés B tels que définis ci-dessus sont des composés hydrocarbonés de type aliphatique. Dans ce cas, la longueur de la chaîne principale hydrocarbonée n'excède pas de préférence 15 atomes de carbone, et plus préférentiellement 10 atomes de carbone. Le composé B préféré est l'acide citrique.

La quantité de composé B n'est pas critique. D'une manière générale, la concentration molaire du composé B par rapport à celle du composé du titane A est comprise entre 0,2 et 10 % et de préférence entre 1 et 5 %.

Enfin la solution de départ comprend des germes de dioxyde de titane utilisés d'une manière spécifique.

Ainsi, les germes de dioxyde de titane utilisés dans la présente invention doivent présenter tout d'abord une taille inférieure à 8 nm, mesurée par diffraction X. De
5 préférence, on utilise des germes de dioxyde de titane présentant une taille comprise entre 3 et 5 nm.

Ensuite, le rapport pondéral du dioxyde de titane présent dans les germes sur le titane présent dans le milieu d'hydrolyse avant introduction des germes - c'est-à-dire apporté par le composé du titane A - et exprimé en TiO_2 est compris entre 0,01 et 3 %.
10 Ce rapport peut être préférentiellement compris entre 0,05 et 1,5 %. La réunion de ces deux conditions sur les germes (taille et rapport pondéral) associée au procédé tel que décrit précédemment permet de contrôler précisément la taille finale des particules de dioxyde de titane en associant à un taux de germes une taille de particule. On peut ainsi obtenir des particules dont la taille varie entre 25 et 100 nm.

15 On utilise des germes de dioxyde de titane sous forme anatase de manière à induire la précipitation du dioxyde de titane sous forme anatase. Généralement, du fait de leur petite taille, ces germes se présentent plutôt sous la forme d'anatase mal cristallisé. Les germes se présentent habituellement sous la forme d'une suspension aqueuse constituée de dioxyde de titane. Ils peuvent être généralement obtenus de
20 manière connue par un procédé de neutralisation d'un sel de titane par une base.

L'étape suivante consiste à réaliser l'hydrolyse de cette solution de départ par tout moyen connu de l'homme du métier et en général par chauffage. Dans ce dernier cas, l'hydrolyse peut de préférence être effectuée à une température supérieure ou égale à 70°C. On peut aussi travailler dans un premier temps à une température inférieure à la
25 température d'ébullition du milieu puis maintenir le milieu d'hydrolyse en palier à la température d'ébullition.

Une fois l'hydrolyse réalisée, les particules de dioxyde de titane obtenues sont récupérées par séparation du solide précipité des eaux mères avant d'être redispersées dans un milieu liquide de manière à obtenir une dispersion de dioxyde de titane. Ce
30 milieu liquide peut être acide ou basique. Il s'agit de préférence d'une solution basique, par exemple d'une solution aqueuse de soude. C'est à partir de cette dispersion que l'étape de précipitation des oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes métalliques sera réalisée.

Selon une variante particulière, après la récupération des particules obtenues à la
35 suite de l'hydrolyse et avant leur remise en dispersion, on neutralise les particules et on leur fait subir au moins un lavage. Les particules peuvent être récupérées par exemple par centrifugation de la solution issue de l'hydrolyse, elles sont ensuite neutralisées par une base, par exemple une solution d'ammoniaque ou de soude, puis on les lave en les

redispersant dans une solution aqueuse, enfin les particules sont séparées de la phase aqueuse de lavage. Après éventuellement un ou plusieurs autres lavages du même type, les particules sont remises en dispersion dans une solution acide ou basique.

5 Ces particules présentent habituellement un degré de pureté élevé, compatible avec une application en cosmétique.

Enfin, l'invention concerne l'utilisation des particules précédemment décrites en tant qu'agent anti-UV. Elles peuvent notamment être utilisées en tant qu'agent anti-UV dans les formulations pour cosmétiques, vernis, peintures et dans les plastiques.

10 Introduites dans les formulations cosmétiques, ces dispersions ou poudres de dioxyde de titane permettent d'obtenir un indice SPF (Sun Protection Factor) d'au moins 20.

D'autre part, les formulations obtenues sont photostables, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas de blanchissement après exposition aux UV selon le test défini dans les
15 exemples.

Elles sont particulièrement stables au stockage et on peut constater que les particules de dioxyde de titane conserve leur indice de dispersion dans la formulation.

L'invention concerne des compositions cosmétiques anti-UV comprenant des particules telles que précédemment décrites, en quantité telle que la teneur en dioxyde
20 de titane dans lesdites compositions est d'au moins 1 %, de préférence d'au plus 25 % en poids, encore plus préférentiellement comprise entre 2 et 10 % en poids.

Il est possible d'introduire dans les compositions cosmétiques des particules présentant des tailles de particules différentes.

Les compositions faisant l'objet de l'invention peuvent être formulées en un grand
25 nombre de types de produits, comme les produits solaires type gels, lotions, huiles, crèmes, et plus généralement les produits de maquillage, les autobronzants, les produits de soin, les capillaires, les écrans totaux pour les lèvres et bien d'autres compositions du même type.

On entend par le terme composition ou formulation cosmétique tous les produits
30 ou préparations cosmétiques comme celles décrites dans l'annexe I ("illustrative list by category of cosmetic products") de la directive européenne n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 dite directive cosmétique.

Les compositions cosmétiques faisant l'objet de l'invention peuvent faire appel à un véhicule, ou un mélange de plusieurs véhicules, qui jouent un rôle de diluant,
35 dispersant ou de support pour les autres constituants de la composition et permettent leur répartition lorsque la composition est étalée sur la peau ou les cheveux.

Les véhicules autres que l'eau peuvent être des émoulients liquides ou solides, des solvants, des humectants, des épaississants ou des poudres. On peut par exemple utiliser seuls ou en mélange les types de véhicules suivants :

- 5 - des émoulients tels que l'alcool stéarylique, le glycéryl monoricinoléate, l'alcool oléylique, l'alcool cétylique, l'isopropyl isostéarate, l'acide stéarique, l'isobutyl palmitate, l'isocétyl stéarate, l'isopropyl laurate, l'hexyl laurate, le décyloléate, l'octadécane-2-ol, l'alcool isocétylique, l'alcool eicosanylique, l'alcool behenylique, le cétylpalmitate, les huiles silicones telles que le diméthylpolysiloxane, le di-n-butyl sebacate, l'isopropyl myristate, l'isopropyl palmitate, l'isopropyl stéarate, le butyl stéarate, le polyéthylène glycol, la lanoline, le beurre de coco, l'huile de graine de coton, l'huile d'olive, l'huile de palme, l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile d'avocat, l'huile d'amande, l'huile de sésame, l'huile de noix de coco, l'huile d'arachide, l'huile de castor, l'huile minérale, le myristate de butyl, l'acide isostéarique, l'acide palmitique, l'isopropyl linoléate, le lauryl lactate, le décyl oléate, le pyristyl myristate ;
- 10 - des propulseurs tels que : propane, butane, isobutane, diméthyléther, dioxyde de carbone, dioxyde d'azote ;
- des solvants tels que : éthanol, chlorure de méthylène, isopropanol, acétone, éthylène glycol monoéthyl éther, diéthylène glycol monobutyl éther, diéthylène glycol monoéthyl éther, oxyde de diméthylsulfure, diméthylformamide, tétrahydrofurane ;
- 20 - des poudres telles que craie, talc, kaolin, amidon, gommes, silice colloïdale, polyacrylate de sodium, smectites de tétraalkyl et/ou trialkyl aryl ammonium, magnésioaluminosilicate chimiquement modifié, montmorillonite organiquement modifié, silicate d'aluminium hydraté, fumée de silice, polycarboxyvinyl, carboxyméthylcellulose de sodium, éthylène glycol monostéarate.
- 25 Les compositions selon l'invention comprennent habituellement de 10 à 99 % en poids d'au moins un véhicule tel que décrit précédemment.

De préférence, les compositions selon l'invention se présentent sous la forme d'émulsions, dans lesquelles un composant huileux est présent avec un émulsifiant de manière à former une émulsion huile dans l'eau ou eau dans l'huile, selon la valeur de la balance hydrophile/lipophile (HLB).

Ainsi, les compositions selon l'invention peuvent comprendre un ou plusieurs composants huileux ou composants ayant les propriétés d'une huile.

Il peut s'agir d'huiles végétales ou minérales, telles que celles proposées dans la liste des émoulients ci-dessus. On peut également utiliser des huiles silicones, volatiles ou non, tels que des polydiméthylsiloxanes.

Ces composants huileux peuvent représenter jusqu'à 90 %, de préférence de 10 à 80 %, du volume de la composition.

Les compositions selon l'invention peuvent comprendre également un ou plusieurs émulsifiants. Selon la nature de ces émulsifiants, les compositions se présenteront sous la forme d'une émulsion huile dans l'eau ou eau dans l'huile.

- 5 Pour la préparation d'une émulsion type eau dans l'huile, le ou les émulsifiants choisis doivent présenter une HLB moyenne comprise entre 1 et 6. Pour la préparation d'une émulsion type huile dans l'eau, le ou les émulsifiants choisis doivent présenter une HLB moyenne comprise supérieure à 6. La quantité de ces émulsifiant dans les compositions selon l'invention peuvent varier entre 1 et 50 % en poids, de préférence
10 entre 2 et 20 %.

- Ces compositions cosmétiques peuvent aussi contenir des agents tensioactifs qui servent à disperser, émulsionner, solubiliser, stabiliser divers composés utilisés pour leurs propriétés émoullientes ou humectantes. Ces agents tensioactifs sont utilisés dans ces compositions à des concentrations variant de 0,05 à 50 % en poids de la
15 préparation. On retrouve ainsi des tensioactifs anioniques, non-ioniques, cationiques, zwitterioniques ou amphotères ou des mélanges de ces tensioactifs, tels que :

- tensioactifs anioniques :

- . les alkylesters sulfonates de formule $R-CH(SO_3M)-COOR'$, où R représente un radical alkyle en C_8-C_{20} , de préférence en $C_{10}-C_{16}$, R' un radical alkyle en C_1-C_6 , de
20 préférence en C_1-C_3 et M un cation alcalin (sodium, potassium, lithium), ammonium substitué ou non substitué (méthyl-, diméthyl-, triméthyl-, tetraméthylammonium, diméthylpiperidinium ...) ou dérivé d'une alcanolamine (monoéthanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine ...). On peut citer tout particulièrement les méthyl ester sulfonates dont les radical R est en $C_{14}-C_{16}$;

- 25 . les alkylsulfates de formule $ROSO_3M$, où R représente un radical alkyle ou hydroxyalkyle en $C_{10}-C_{24}$, de préférence en $C_{12}-C_{20}$ et tout particulièrement en $C_{12}-C_{18}$, M représentant un atome d'hydrogène ou un cation de même définition que ci-dessus, ainsi que leurs dérivés éthoxylénés (OE) et/ou propoxylénés (OP), présentant en moyenne de 0,5 à 6 motifs, de préférence de 0,5 à 3 motifs OE et/ou OP ;

- 30 . les alkylamides sulfates de formule $RCONHR'OSO_3M$ où R représente un radical alkyle en C_2-C_{22} , de préférence en C_6-C_{20} , R' un radical alkyle en C_2-C_3 , M représentant un atome d'hydrogène ou un cation de même définition que ci-dessus, ainsi que leurs dérivés éthoxylénés (OE) et/ou propoxylénés (OP), présentant en moyenne de 0,5 à 60 motifs OE et/ou OP ;

- 35 . les sels d'acides gras saturés ou insaturés en C_8-C_{24} , de préférence en $C_{14}-C_{20}$, les alkylbenzènesulfonates en C_9-C_{20} , les alkylsulfonates primaires ou secondaires en C_8-C_{22} , les alkylglycérol sulfonates, les acides polycarboxyliques sulfonés décrits dans GB - A - 1 082 179, les sulfonates de paraffine, les N-acyl N-alkyltaurates, les

alkylphosphates, les alkyliséthionates, les alkylsuccinamates les alkylsulfosuccinates, les monoesters ou diesters de sulfosuccinates, les N-acyl sarcosinates, les sulfates d'alkylglycosides, les polyéthoxycarboxylates, le cation étant un métal alcalin (sodium, potassium, lithium), un reste ammonium substitué ou non substitué (méthyl-, diméthyl-, triméthyl-, tetraméthylammonium, diméthylpiperidinium ...) ou dérivé d'une alcanolamine (monoéthanolamine, diéthanolamine, triéthanolamine ...);

- des agents tensio-actifs non-ioniques :

. les alkylphénols polyoxyalkylénés (polyéthoxyéthylénés, polyoxypropylénés, polyoxybutylénés) dont le substituant alkyle est en C₆-C₁₂ et contenant de 5 à 25 motifs oxyalkylènes ; à titre d'exemple, on peut citer les TRITON X-45, X-114, X-100 ou X-102 commercialisés par Rohm & Haas Cy. ;

. les glucosamides, glucamides ;

. les glycérolamides dérivés de N-alkylamines (US-A-5,223,179 et FR-A-1,585,966)

. les alcools aliphatiques en C₈-C₂₂ polyoxyalkylénés contenant de 1 à 25 motifs oxyalkylènes (oxyéthylène, oxypropylène) ; à titre d'exemple, on peut citer les TERGITOL 15-S-9, TERGITOL 24-L-6 NMW commercialisés par Union Carbide Corp., NEODOL 45-9, NEODOL 23-65, NEODOL 45-7, NEODOL 45-4 commercialisés par Shell Chemical Cy., KYRO EOB commercialisé par The Procter & Gamble Cy.

. les produits résultant de la condensation de l'oxyde d'éthylène avec un composé hydrophobe résultant de la condensation de l'oxyde de propylène avec le propylène glycol, tels les PLURONIC commercialisés par BASF ;

. les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl C₁₀-C₁₈ diméthylamines, les oxydes d'alkoxy C₈-C₂₂ éthyl dihydroxy éthylamines ;

. les alkylpolyglycosides décrits dans US-A-4 565 647 et leurs polyoxyalkylénés;

. les amides d'acides gras en C₈-C₂₀

. les acides gras éthoxylés

. les amides, amines, amidoamines éthoxylées

- des agents tensio-actifs amphotères et zwitterioniques :

. les alkyltriméthylsulfobétaïnes, les produits de condensation d'acides gras et d'hydrolysats de protéines, les alkylampho-propionates ou -dipropionates, les alkylsultaines, les dérivés amphotères des alkylpolyamines comme l'AMPHIONIC XL[®] commercialisé par RHONE-POULENC, AMPHOLAC 7T/X[®] et AMPHOLAC 7C/X[®] commercialisés par BEROL NOBEL sont utilisés pour diminuer l'irritation provoquée par les autres agents tensioactifs, principalement les agents tensioactifs anioniques.

On peut également utiliser un émulsifiant choisi parmi ceux de la liste suivante :


| | Nom chimique de l'émulsifiant | Nom commercial | HLB |
|----|--|-----------------------|------|
| | trioléate sorbitan | Arlacel 85 | 1,8 |
| | tristéarate sorbitan | Span 65 | 2,1 |
| 5 | glycerol monooléate | Aldo MD | 2,7 |
| | glycerol monostéarate | Atmul 84S | 2,8 |
| | glycerol monolaurate | Aldo MC | 3,3 |
| | sesquioléate sorbitan | Arlacel 83 | 3,7 |
| | monooléate sorbitan | Arlacel 80 | 4,3 |
| 10 | monostéarate sorbitan | Arlacel 60 | 4,7 |
| | polyoxyéthylène stéaryl éther | Brij 72 | 4,9 |
| | polyoxyéthylène sorbitol dérivé de cire d'abeille | G-1702 | 5 |
| | polyglyceryl-3 diisostéarate | Plurol Diisostéarique | 6 |
| 15 | PEG 200 dilaurate | Emerest 2622 | 6,3 |
| | monopalmitate sorbitan | Arlacel 40 | 6,7 |
| | PEG 200 monostéarate | Tegester PEG 200 MS | 8,5 |
| | sorbitan monolaurate | Arlacel 200 | 8,6 |
| | PEG 400 dioléate | Tegester PEG 400-DO | 8,8 |
| 20 | polyoxyéthylène (5) monostéarate | Ethofat 60-16 | 9,0 |
| | polyoxyéthylène (4) sorbitan monostéarate | Tween 61 | 9,6 |
| | polyoxyéthylène (4) lauryléther | Brij 30 | 9,7 |
| | polyoxyéthylène (5) sorbitan monooléate | Tween 81 | 10,0 |
| 25 | PEG 300 monooléate | Neutronyx 834 | 10,4 |
| | polyoxyéthylène (20) sorbitan tristéarate | Tween 65 | 10,5 |
| | polyoxyéthylène (20) sorbitan trioléate | Tween 85 | 11,0 |
| 30 | polyoxyéthylène monostéarate | Myrj 45 | 11,1 |
| | PEG 400 monooléate | Emerest 2646 | 11,7 |
| | PEG 400 monostéarate | Tegester PEG 400 | 11,9 |
| | polyoxyéthylène 10 monooléate | Ethofat 0/20 | 12,2 |
| | polyoxyéthylène 10 stéaryl éther | Brij 76 | 12,4 |
| 35 | polyoxyéthylène 10 cétyl éther | Brij 56 | 12,9 |
| | polyoxyéthylène (4) sorbitan monolaurate | Tween 21 | 13,3 |
| | PEG 600 monooléate | Emerest 2660 | 13,7 |

| | | | |
|----|--|---------------------|------|
| | PEG 1000 dilaurate | Kessco | 13,9 |
| | polyoxyéthylène sorbitol dérivé de la lanoline | G-1441 | 14,0 |
| | polyoxyéthylène (12) lauryl éther | Ethosperse LA-12 | 14,4 |
| 5 | PEG 1500 dioléate | Pegospense 1500 | 14,6 |
| | polyoxyéthylène (14) laurate | Arosurf HFL-714 | 14,8 |
| | polyoxyéthylène (20) sorbitan monostéarate | Tween | 14,9 |
| 10 | polyoxyéthylène (20) sorbitan monooléate | Tween 80 | 15,0 |
| | polyoxyéthylène (20) stéaryl éther | Brij 78 | 15,3 |
| | polyoxyéthylène (20) sorbitan monopalmitate | Tween 40 | 15,6 |
| | polyoxyéthylène (20) cétyl éther | Brij 58 | 15,7 |
| 15 | polyoxyéthylène (25) oxypropylène | Monostéarate G-2162 | 16,0 |
| | polyoxyéthylène (20) sorbitol monolaurate | Tween 20 | 16,7 |
| | polyoxyéthylène (23) lauryl éther | Brij 35 | 16,9 |
| | polyoxyéthylène (50) monostéarate | Myrj 53 | 17,9 |
| 20 | PEG 4000 monostéarate | Pegoperse 4000 MS | 18,7 |

Les compositions selon l'invention peuvent comprendre de l'eau dans une teneur pouvant aller jusqu'à 80 % en volume, de préférence comprise entre 5 et 80 %.

25 Les compositions selon l'invention peuvent comprendre en outre un agent tensio-actif siliconé de haut poids moléculaire, qui peut être un émulsifiant utilisé à la place de ceux mentionnés ci-dessus.

Cet agent peut être un diméthylpolysiloxane de haut poids moléculaire avec des chaînes polyoxyéthylène et/ou polyoxypropylène ayant un poids moléculaire compris
30 entre 10 000 et 50 000 et de structure :



, dans laquelle :

- les groupes R' et R" sont choisis parmi H, les alkyl en C₁-C₁₈ et [CH₂CH₂O]_a[CH₂CH(CH₃)O]_bH, l'un des groupes R' et R" peut être le lauryl, l'autre ayant un poids moléculaire compris entre 1000 et 5000,

- a est compris entre 9 et 115, de préférence entre 10 et 114
- 5 - b est compris entre 0 et 50, de préférence entre 0 et 49,
- x est compris entre 133 et 673, de préférence entre 388 et 402
- y est compris entre 25 et 0,25, de préférence entre 15 et 0,75.

Le diméthylpolysiloxane peut être utilisé sous la forme d'une dispersion dans un siloxane volatile, cette dispersion comprenant de 1 à 20 % en volume de diméthylpolysiloxane.

Les diméthylpolysiloxanes peuvent être choisis parmi les cyclométhicone et diméthicone copolyols, tels que DC 3225C de Dow Corning ou le lauryl méthicone copolyol tel que le DC Q2-5200 de Dow Corning.

Il peut s'agir aussi du Mirasil DMCO de Rhône-Poulenc, du cetyl diméthicone copolyol Abil AM90 de TH. Goldschmidt AG.

La composition selon l'invention peut comprendre jusqu'à 25 % en poids d'un tel agent tensio-actif.

Les compositions selon l'invention peuvent comprendre également un filtre solaire organique, tel que par exemple :

| | Nom CTFA | Nom commercial | Commercialisé par |
|----|---|-------------------|-------------------|
| | Benzophénone-3 | UVINUL M-40 | BASF |
| 25 | Benzophénone-4 | UVINUL MS-40 | BASF |
| | Benzophénone-8 | SPECRA-SORB UV-24 | American Cyanamid |
| | Glyceryl PABA | NIPA GMPA | Nipa Labs |
| | Octocrylène | UVINUL N-539 SG | BASF |
| | Octyl diméthyl PABA | ESCALOL 507 | ISP |
| 30 | Octyl méthoxycinnamate | PARSOL MCX | Givaudan/Roux |
| | Octyl salicylate | UVINUL O-18 | BASF |
| | PABA | n° 102 | Merck |
| | Acide sulfonique 2-phényl-benzimidazole-5 | EUSOLEX 232 | Merck |
| 35 | 3-(4-méthylbenzylidène)-Camphre | EUSOLEX 6300 | EM Ind. |
| | 4-isopropyl dibenzoyl methane | EUSOLEX 8020 | EM Ind. |
| | Butyl méthoxy dibenzoyl methane | PARSOL 1789 | Givaudan/Roux |
| | Etocrylène | UVINUL N-35 | BASF |

On peut également utiliser en tant que filtre solaire tous les composés autorisés dans la directive Européenne N° 76/768/CEE, et ses annexes.

5 La composition selon l'invention peut comprendre également des agents solaires inorganiques tels que : de l'oxyde de zinc sous forme de particules de taille moyenne compris entre 1 et 300 nm, de l'oxyde de fer sous forme de particules de taille moyenne compris entre 1 et 300 nm, de la silice sous forme de particules de taille moyenne compris entre 1 et 100 nm.

10

Les compositions peuvent comprendre aussi des additifs tels que :

- des conservateurs par exemple les ester de para-hydroxy-benzoate ;
- des antioxydants tels que le butylhydroxytoluène ;
- des humectants tels que le glycérol, le sorbitol, le dibutylphtalate, la gélatine, les

15 PEG par exemple les PEG 200-600 ;

- des solutions tampons telles que des mélanges d'acide lactique et de soude ou de triéthanolamine ;

- des cires telles que la cire d'abeille, de paraffine ;

- des extraits de plantes ;

20 - des agents conservateurs comme les méthyl, éthyl, propyl et butyl esters de l'acide p-hydroxybenzoïque, le benzoate de sodium, le GERMABEN (nom de marque) ou tout agent chimique évitant la prolifération bactérienne ou des moisissures et utilisé traditionnellement des les compositions cosmétiques sont généralement introduits dans ces compositions à hauteur de 0,01 à 3 % en poids. La quantité de ces produits est
25 généralement ajustée pour éviter toute prolifération de bactéries, moisissures ou levures dans les compositions cosmétiques. Alternativement à ces agents chimiques, on peut parfois utiliser des agents modifiants l'activité de l'eau et augmentant fortement la pression osmotique comme les carbohydrates ou des sels ;

- ...

30

Les compositions cosmétiques faisant l'objet de l'invention peuvent également contenir des résines fixatives. Ces résines fixatives sont généralement présentes à des concentrations comprises entre 0.01 et 10%, préférentiellement entre 0,5 et 5 %. Les résines fixatives constituants des compositions cosmétiques faisant l'objet de l'invention
35 sont préférentiellement choisies parmi les résines suivantes : acrylate/acrylamide copolymère, polyvinyl méthyl éther/maléic anhydride copolymère, vinyl acétate/ acide crotonique copolymère, octylacrylamide/acrylate/butylaminoéthyl méthacrylate copolymère, polyvinylpyrrolidone (PVP), copolymères de polyvinylpyrrolidone et de

méthyl méthacrylate, copolymère de polyvinylpyrrolidone et d'acétate de vinyle (VA), alcool polyvinylique, copolymère de l'alcool polyvinylique et d'acide crotonique, copolymère d'alcool polyvinylique et d'anhydride maléique, hydroxypropyl cellulose, hydroxypropyl guar, polystyrène sulfonate de sodium, polyvinylpyrrolidone/éthyl
5 méthacrylate/ acide méthacrylique terpolymère, monométhyl éther de poly(méthylvinyl éther - acide maléique), les copolymères polytéréphtale d'éthylène glycol / polyéthylène glycol, les copolymères polytéréphtalate d'éthylène glycol / polyéthylène glycol / polyisophtalate sulfonate de sodium, et leurs mélanges. Les résines fixatives peuvent aussi contenir des motifs polyorganosiloxanes fonctionnalisés greffés comme décrit
10 dans le brevet WO 95/06079.

De manière préférentielle, les résines fixatives seront du type polyvinylpyrrolidone (PVP), copolymères de polyvinylpyrrolidone et de méthyl méthacrylate, copolymère de polyvinylpyrrolidone et d'acétate de vinyle (VA), copolymères polytéréphtale d'éthylène glycol / polyéthylène glycol, copolymères polytéréphtalate d'éthylène glycol /
15 polyéthylène glycol / polyisophtalate sulfonate de sodium, et leurs mélanges.

Ces résines fixatives sont préférentiellement dispersées ou solubilisées dans le véhicule choisi.

Les compositions cosmétiques faisant l'objet de l'invention peuvent également
20 contenir des dérivés polymériques exerçant une fonction protectrice.

Ces dérivés polymériques peuvent être présents en quantités de l'ordre de 0,01 à 10 %, de préférence environ 0,1 à 5 %, et tout particulièrement de l'ordre de 0,2 à 3 % en poids, agents tels que

. les dérivés cellulosiques tels que les hydroxyéthers de cellulose, la
25 méthylcellulose, l'éthylcellulose, l'hydroxypropyl méthylcellulose, l'hydroxybutyl méthylcellulose

. les polyvinylesters greffés sur des troncs polyalkylenes tels que les polyvinylacétates greffés sur des troncs polyoxyéthylènes (EP-A-219 048)

. les alcools polyvinyliques

30 . les copolymères polyesters à base de motifs éthylène téréphtalate et/ou propylène téréphtalate et polyoxyéthylène téréphtalate, avec un rapport molaire (nombre de motifs) éthylène téréphtalate et/ou propylène téréphtalate / (nombre de motifs) polyoxyéthylène téréphtalate de l'ordre de 1/10 à 10/1, de préférence de l'ordre de 1/1 à 9/1, les polyoxyéthylène téréphtalates présentant des unités polyoxyéthylène ayant un
35 poids moléculaire de l'ordre de 300 à 5000, de préférence de l'ordre de 600 à 5000 (US-A-3 959 230, US-A-3 893 929, US-A-4 116 896, US-A-4 702 857, US-A-4 770 666) ;

. les oligomères polyesters sulfonés obtenus par sulfonation d'un oligomère dérivé de de l'alcool allylique éthoxylé, du diméthyltéréphtalate et du 1,2 propylène diol, présentant de 1 à 4 groupes sulfonés (US-A-4 968 451)

5 . les copolymères polyesters à base de motifs propylène téréphtalate et polyoxyéthylène téréphtalate et terminés par des motifs éthyles, méthyles (US-A-4 711 730) ou des oligomères polyesters terminés par des groupes alkylpolyéthoxy (US-A-4 702 857) ou des groupes anioniques sulfopolyéthoxy (US-A-4 721 580), sulfoaroyles (US-A-4 877 896)

10 . les polyesters-polyuréthanes obtenus par réaction d'un polyesters de masse moléculaire en nombre de 300-4000 obtenus à partir d'acide adipique et/ou d'acide téréphtalique et/ou d'acide sulfoisophtalique et d'un diol de masse inférieure à 300, sur un prépolymère à groupements isocyanates terminaux obtenus à partir d'un polyoxyéthylène glycol de masse moléculaire de 600-4000 et d'un diisocyanate ((FR-A-2 334 698)

15 . les monoamines ou polyamines éthoxylées, les polymères d'amines éthoxylées (US-A-4 597 898, EP-A-11 984)

. les oligomères polyesters sulfonés obtenus par condensation de l'acide isophtalique, du sulfosuccinate de diméthyle et de diéthylène glycol (FR-A-2 236 926)

20 Les performances des compositions cosmétiques faisant l'objet de l'invention peuvent aussi être améliorées par l'emploi d'agents plastifiants. L'agent plastifiant pourra constituer entre 0,1 à 20 % de la formulation de préférence de 1 à 15 %. Parmi les agents plastifiants particulièrement utiles, on peut citer les adipates, les phtalates, les isophtalates, les azélates, les stéarates, les copolyols silicones, les glycols, l'huile de
25 ricin, ou leurs mélanges.

On peut aussi avantageusement ajouter à ces compositions des agents séquestrants des métaux, plus particulièrement ceux séquestrants du calcium comme les ions citrates ou des agents émoullients comme les silicones ou des huiles ou corps
30 gras utilisés à ce propos dans l'industrie cosmétique (huiles minérales, esters d'acides gras, triglycérides, silicones,).

On peut aussi rajouter des polymères hydrosolubles ou hydrodispersables comme le collagène ou certains dérivés non allergisants de protéines animales ou végétales
35 (hydrolisats de protéines de blé par exemple), des hydrocolloïdes naturels (gomme de guar, de caroube, de tara,) ou issus de procédés de fermentation comme la gomme xanthane et les dérivés de ces polycarbohydrides comme les celluloses modifiées (par exemple Hydroxyéthylcellulose, carboxyméthylcellulose), les dérivés du guar ou de la

caroube comme leurs dérivés cationiques ou des dérivés non-ioniques (par exemple hydroxypropylguar), les dérivés anioniques (carboxyméthylguar et carboxyméthylhydroxypropylguar).

5 A ces composés, on peut ajouter en association des poudres ou des particules minérales comme du carbonate de calcium, des oxydes minéraux sous forme de poudre ou sous forme colloïdale (particules de taille inférieure ou de l'ordre de un micromètre, parfois de quelque dizaines de nanomètres) comme de la silice, des sels d'aluminium utilisés généralement comme antitranspirants, du kaolin, du talc, des argiles et leurs dérivés, ...

10 A ces ingrédients on rajoute généralement pour augmenter l'agrément lors de l'utilisation de la composition par le consommateur, un ou des parfums, des agents colorants parmi lesquels on peut citer les produits décrits dans l'annexe IV ("list of colouring agents allowed for use in cosmetic products") de la directive européenne n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 dite directive cosmétique et/ou des agents opacifiants
15 comme des pigments.

20 Finalement, la composition peut aussi contenir des polymères viscosants ou gélifiants, comme les polyacrylates réticulés -CARBOPOL commercialisés par GOODRICH-, les dérivés de la cellulose comme l'hydroxypropylcellulose, la carboxyméthylcellulose, les guar et leurs dérivés, la caroube, la gomme de tara ou de cassia, la gomme xanthane, les alginates, les carraghénanes, les dérivés de la chitine comme le chitosan utilisés seuls ou en association, ou les mêmes composés, généralement sous la forme de polymères hydrosolubles modifiés par des groupements hydrophobes liés de manière covalente au squelette polymère comme décrit dans le brevet WO 92/16187 et/ou de l'eau pour amener le total des constituants de la
25 formulation à 100 %.

Les compositions cosmétiques faisant l'objet de l'invention peuvent également contenir des agents dispersants polymériques en quantité de l'ordre de 0,1 à 7% en poids, pour contrôler la dureté en calcium et magnésium, agents tels que :

30 . les sels hydrosolubles d'acides polycarboxyliques de masse moléculaire de l'ordre de 2000 à 100 000, obtenus par polymérisation ou copolymérisation d'acides carboxyliques éthyléniquement insaturés tels que acide acrylique, acide ou anhydride maleique, acide fumarique, acide itaconique, acide aconitique, acide mesaconique, acide citraconique, acide méthylènemalonique, et tout particulièrement les polyacrylates de masse moléculaire de l'ordre de 2 000 à 10 000 (US-A-3 308 067), les copolymères
35 d'acide acrylique et d'anhydride maleique de masse moléculaire de l'ordre de 5 000 à 75 000 (EP-A-66 915)

. les polyéthylèneglycols de masse moléculaire de l'ordre de 1000 à 50 000.

Les exemples suivants illustrent l'invention sans toutefois en limiter la portée.

EXEMPLES

Exemple 1 - Préparation d'une dispersion de particules selon l'invention avec un traitement à base de silice

Préparation des particules de départ

On ajoute successivement à 1300 g d'une solution d'oxychlorure de titane à 1,73 mol/kg :

- 121 g d'acide chlorhydrique à 36 %,
- 15,14 g d'acide citrique,
- 1562 g d'eau épurée,
- 10,30 g (3,6 % /TiO₂) de germes d'anatase présentant une taille comprise entre 5 et 6 nm.

Le mélange est porté à ébullition et y est maintenu pendant 3 h.

La solution est ensuite filtrée et les particules obtenues sont lavées à l'eau jusqu'à élimination complète des chlorures. Elles sont ensuite redispersées à pH 9 (contrôlé par l'ajout de soude) avec un extrait sec de 20 % en poids.

La taille des particules mesurée par MET est de 60 nm. L'analyse par diffraction X indique que les particules sont à base de dioxyde de titane uniquement sous forme anatase.

Leur densité est de 2,52 (V_i = 0,14 cc/g).

La surface spécifique, mesurée par la méthode BET sur les particules de la dispersion séchées à une température de dégazage de 150 °C, est de 300 m²/g.

Traitement des particules par de la silice

On introduit sous agitation 750 g de la dispersion ci-dessus dans 750 g d'eau déionisée.

Le mélange obtenu est transféré dans un réacteur et la température est élevée jusqu'à 90°C. Le pH est ajusté à 9 par l'ajout de soude.

On y introduit de façon continue et simultanée une solution de silicate de sodium (solution à 335 g/l de SiO₂) contenant l'équivalent de 30 g de SiO₂ et une solution d'acide sulfurique à 80 g/l. Le débit de la solution de silicate alcalin est fixé à 2 ml/min, le pH est régulé à 9 par l'ajout de l'acide sulfurique

Après introduction des réactifs, la température est maintenue à 90 °C pendant 2 h.

Après refroidissement, la dispersion est centrifugée. Le gâteau obtenu est lavé trois fois à l'eau, puis redispersé à pH 8,5 avec un extrait sec de 40 % en poids.

Propriétés des particules obtenues

5 La taille des particules mesurée par MET est de 60 nm.

La surface spécifique, mesurée par la méthode BET sur les particules de la dispersion séchées sous vide à une température de 150 °C pendant 4 heures, est de 140 m²/g.

10 Le taux de SiO₂, mesuré par fluorescence X, est de 19 % en poids par rapport au dioxyde de titane.

La densité est de 2,2.

La viscosité est de 750 mPa.s.

L'indice de dispersion est de 0,45. Cette dispersion est particulièrement stable : au bout d'un mois, la mesure de l'indice de dispersion reste de 0,45.

15

Exemple 2 - Préparation d'une dispersion de particules selon l'invention avec un traitement à base de silice et d'hydroxyde d'aluminium

Les particules de départ sont les mêmes que dans l'exemple 1.

20

Traitement des particules par de la silice et de l'oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium

On introduit 750 g de la dispersion de départ dans un réacteur muni d'une agitation. Puis, on ajoute 750 g d'eau épurée et on élève la température jusqu'à 90°C.
25 Le pH de la dispersion est ajusté à 9 par ajout de soude.

On introduit tout d'abord de façon continue et simultanément une solution de silicate de sodium (solution à 335 g/l de SiO₂) contenant l'équivalent de 22,5 g de SiO₂ et une solution d'acide sulfurique à 80 g/l dans une quantité telle que le pH est maintenu à 9. Le débit de la solution de silicate de sodium est fixé à 2 ml/min. On observe ensuite
30 un temps de mûrissement de 1 h à 90°C.

On introduit ensuite, à pH 9 et à 90°C, de façon continue une solution aqueuse d'aluminate de sodium (solution à 240 g/l en Al₂O₃) contenant l'équivalent de 7,5 g de Al₂O₃. Le débit de la solution d'aluminate est de 2 ml/min, le pH est régulé à 9 par introduction simultanée d'une solution aqueuse d'acide sulfurique 6N.

35 Lorsque les réactifs ont été introduits, on effectue un temps de mûrissement de 2 h à 90°C, puis la dispersion est refroidie.

La dispersion obtenue est centrifugée. Le gâteau obtenu est lavé trois fois avec de l'eau puis est redispersé.

Le pH de la dispersion est ajusté à 7,5 par ajout de H_2SO_4 , elle présente un extrait sec de 30 % en poids.

Propriétés des particules obtenues

5 La taille des particules mesurée par MET est de 60 nm.

La surface spécifique, mesurée par la méthode BET sur les particules de la dispersion séchées sous vide à une température de 150 °C sous vide, est de 135 m²/g.

Le taux de SiO_2 , mesuré par fluorescence X, est de 14,9 % en poids, celui de Al_2O_3 de 5 %.

10 La viscosité est de 750 mPa.s.

La densité est de 2,15.

L'indice de dispersion est de 0,45. Cette dispersion est particulièrement stable : au bout d'un mois, la mesure de l'indice de dispersion reste de 0,45.

15

Exemple 3 - Stabilité en fonction du pH de la dispersion de l'exemple 2

On fait varier le pH de la dispersion de l'exemple 2 par ajout d'acide sulfurique ou de soude. Les indices de dispersion associés à chaque pH sont rassemblés dans le tableau suivant.

20

| pH | indice de dispersion |
|------------|----------------------|
| 5,5 | 0,43 |
| 6,5 | 0,35 |
| 7,5 (ex.2) | 0,45 |
| 8 | 0,31 |
| 10 | 0,31 |

On observe que pour un pH variant de 5,5 à 10, l'indice de dispersion reste inférieur à 0,45.

25

Exemple 4 - Préparation cosmétique anti-UV

On prépare une composition cosmétique anti-UV selon l'invention à partir de la dispersion de dioxyde de titane de l'exemple 3 en suivant la formulation suivante :

| | CTFA | Ingrédients | % en poids |
|----|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | cyclométhicone et diphényldiméthicone | Mirasil C-DPDM | 4 |
| | caprylic capric triglycéride | Miglyol 812 N | 4 |
| 5 | palmitate d'octyl | Crodamol OP | 4 |
| | huile minérale | Marcol 82 | 5 |
| | copolymère PVP/eicosène | Antaron V 220 | 3 |
| | acétate de vitamine E | | 0,3 |
| | stéarate de glycéryl | | |
| 10 | stéarate de propylène glycol | | |
| | isostéarate de glycéryl | Hydrolactol 70 | 10 |
| | isostéarate de propylène glycol | | |
| | olleth 25 | | |
| | ceteth 25 | | |
| 15 | cecyl phosphate de potassium | Amphisol K | 2 |
| | polysorbate 20 | Tween 20 | 1 |
| | conservateur | Germaben II | 0,2 |
| | allantoïne | | 0,2 |
| | gomme xanthane | Rhodicare D | 0,2 |
| 20 | dispersion exemple 2 | | 15,6 (5% en TiO ₂) |
| | acide lactique | | qs pH = 6,5 |
| | eau déionisée | | qs 100 |

Mesure de photostabilité de la composition

25 La composition cosmétique à tester est introduite via une cellule en quartz dans un appareil Sun-Test de Heraeus et soumise à une énergie E de 500 W/m² à une température T de 30 °C durant 1 h.

Le contrôle de la photostabilité se fait par observation visuelle de la coloration de la formulation. Visuellement, on n'observe aucun bleuissement.

30

Mesure de l'indice SPF (Sun Protection Factor) in vitro

Cet indice a été mesuré à l'aide d'un appareil SPF290 d'optométrie selon la méthode décrite dans "Cosmetics & Toiletries", Vol.107, N°10, p.119.

L'indice SPF est 20 ± 2 pour une application de 2 mg/cm².

35

Mesure de l'indice de dispersion des particules de titane dans la formulation

L'indice de dispersion est 0,45, c'est-à-dire identique à celui de la dispersion de particules de dioxyde de titane avant formulation.

REVENDICATIONS

1. Particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 100 nm, caractérisées en ce que ces particules sont recouvertes au moins partiellement d'une couche d'au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique et en ce que ces particules présentent une surface spécifique BET d'au moins 70 m²/g et une densité de l'ordre de 2,2.
5
2. Particules selon la revendication 1, caractérisées en ce que le rapport en poids du ou des oxydes, hydroxydes ou oxohydroxydes métalliques sur le dioxyde de titane est d'au plus 60 % en poids.
10
3. Particules selon la revendication 1 ou 2, caractérisées en ce qu'elles sont recouvertes au moins partiellement d'une couche de silice ou d'un hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium sous forme simple ou mixte.
15
4. Particules selon la revendication 2, caractérisées en ce qu'elles sont recouvertes d'une couche de silice et d'hydroxyde ou oxohydroxyde d'aluminium dans des teneurs en poids de 15 % de SiO₂ et 5 % d'Al₂O₃ par rapport au dioxyde de titane.
20
5. Particules selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisées en ce qu'elles se présentent sous forme de dispersion.
25
6. Particules selon la revendication 5, caractérisées en ce que leur indice de dispersion des particules dans la phase liquide est d'au plus 0,5.
25
7. Particules selon la revendication 5 ou 6, caractérisées en ce que la phase liquide de la dispersion est aqueuse.
30
8. Particules selon la revendication 7, caractérisées en ce que la dispersion présente une conductivité d'au plus 3 msiemens.
30
9. Particules selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisées en ce que l'extrait sec de la dispersion est d'au moins 35 % en poids et en ce que la viscosité de ladite dispersion est d'au plus 1000 mPa.s.
35
10. Particules selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisées en ce qu'elles sont agglomérées et se présentent sous forme d'une poudre.

11. Procédé de préparation de particules selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'on précipite au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique à la surface de particules de dioxyde de titane anatase de taille d'au plus 100 nm, présentant une surface spécifique BET d'au moins 200 m²/g et une densité de l'ordre de 2,5.




12. Procédé de préparation selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'on précipite au moins un oxyde, hydroxyde ou oxohydroxyde métallique à la surface de particules de dioxyde de titane obtenues par hydrolyse d'au moins un composé du titane A en présence d'au moins un composé B choisi parmi :

(i) les acides qui présentent :

- soit un groupement carboxyle et au moins deux groupements hydroxyles et/ou amines,

- soit au moins deux groupements carboxyles et au moins un groupement hydroxyle et/ou amine,

(ii) les acides phosphoriques organiques de formules suivantes :



dans lesquelles, n et m sont des nombres entiers compris entre 1 et 6, p est un nombre entier compris entre 0 et 5, R¹, R², R³ identiques ou différents représentant un groupement hydroxyle, amino, aralkyl, aryl, alkyl ou l'hydrogène,

(iii) les composés capables de libérer des ions sulfates en milieu acide,

(iv) les sels des acides décrits ci-dessus,
et en présence de germes de dioxyde de titane anatase présentant une taille d'au plus 5 nm et dans un rapport pondéral exprimé en TiO_2 présent dans les germes/titane présent avant introduction des germes dans le milieu d'hydrolyse, exprimé en TiO_2 compris entre
5 0,01 % et 3 %.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que le composé du titane A est l'oxychlorure de titane.

10 14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caractérisé en ce que le composé B est l'acide citrique.

15 15. Utilisation des particules selon l'une des revendications 1 à 9 en tant qu'agent anti-UV.

16. Utilisation selon la revendication 14 dans les formulations pour cosmétiques, vernis, peintures et dans les plastiques.

20 17. Composition cosmétique anti-UV, caractérisée en ce qu'elle comprend des particules de dioxyde de titane selon l'une des revendications 1 à 10, en quantité telle que la teneur de ladite composition en dioxyde de titane est d'au moins 1 %, de préférence d'au plus 25 % en poids.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 97/00266

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C09D17/00 C09C1/36 C01G23/053

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C09D C09C C01G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| X | <p>DATABASE WPI Week 8310 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 83-23326K XP002017278 & JP 58 013 668 A (HORUBEIN KOGYO) , 26 January 1983 see abstract</p> <p>---</p> | 1,4,16 |
| P,X | <p>EP 0 748 624 A (L'ORÉAL) 18 December 1996 see page 5, line 25-35; claims 1,6-8,23,29-31</p> <p>---</p> <p>-/--</p> | 1,3,15, 17 |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 June 1997

Date of mailing of the international search report

02.07.1997

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Van Bellingen, I

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inv. Application No.

PCT/FR 97/00266

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| A | EP 0 335 773 A (RHÔNE-POULENC) 4 October 1989 see column 1, line 60 - column 2, line 2 see column 2, line 47 - column 3, line 7; claims 1-5,14; examples 1-4 --- | 1,11-14 |
| A | EP 0 351 270 A (RHÔNE-POULENC CHIMIE) 17 January 1990 see page 3, line 34-6; claim 1; examples 1,2,4,5 --- | 1,11-14 |
| A | US 4 923 682 A (G.L. ROBERTS ET AL.) 8 May 1990 see column 3, line 22-28; claim 1 --- | 1,11-14 |
| A | DATABASE WPI Week 8414 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 84-084520 XP002017279 & JP 59 033 364 A (SANYO SHIKISO) , 23 February 1984 see abstract --- | 12 |
| A | DATABASE WPI Week 9412 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 94-098009 XP002017280 & JP 06 049 388 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) , 22 February 1994 see abstract --- | 12 |
| A | EP 0 393 857 A (TIOXIDE GROUP PLC) 24 October 1990 see claims 3,5,12 --- | 1-3,16 |
| A | EP 0 401 045 A (TAYCA CORPORATION) 5 December 1990 see claims 1,16 --- | 1,16 |
| A | DATABASE WPI Week 9403 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 94-022607 XP002033214 & JP 05 330 825 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) , 14 December 1993 see abstract ----- | 1-3,17 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PL r/FR 97/00266

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---------------------|---|--|
| EP 748624 A | 18-12-96 | FR 2735363 A JP 9002929 A | 20-12-96 07-01-97 |
| EP 335773 A | 04-10-89 | AT 110699 T AU 3224989 A CN 1038073 A DE 68917766 D DE 68917766 T ES 2063151 T JP 2022127 A JP 7005311 B PT 90151 B US 5149519 A | 15-09-94 05-10-89 20-12-89 06-10-94 22-12-94 01-01-95 25-01-90 25-01-95 29-07-94 22-09-92 |
| EP 351270 A | 17-01-90 | FR 2633605 A AT 116270 T CN 1039003 A DE 68920217 D DE 68920217 T ES 2065405 T JP 8157217 A JP 2055221 A JP 7110768 B SU 1806091 A US 5045301 A US 5100858 A | 05-01-90 15-01-95 24-01-90 09-02-95 24-05-95 16-02-95 18-06-96 23-02-90 29-11-95 30-03-93 03-09-91 31-03-92 |
| US 4923682 A | 08-05-90 | NONE | |
| EP 393857 A | 24-10-90 | AU 625765 B AU 5296490 A CA 2013224 A JP 2296726 A | 16-07-92 25-10-90 20-10-90 07-12-90 |
| EP 401045 A | 05-12-90 | DE 69016099 D DE 69016099 T JP 2585128 B JP 3088877 A US 5137575 A | 02-03-95 14-09-95 26-02-97 15-04-91 11-08-92 |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der le Internationale No
PCI/FR 97/00266

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 6 C09D17/00 C09C1/36

C01G23/053

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 C09D C09C C01G

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

| Catégorie * | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents | no. des revendications visées |
|-------------|--|-------------------------------|
| X | <p>DATABASE WPI Week 8310 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 83-23326K XP002017278 & JP 58 013 668 A (HORUBEIN KOGYO) , 26 Janvier 1983 voir abrégé</p> | 1,4,16 |
| P,X | <p>EP 0 748 624 A (L'ORÉAL) 18 Décembre 1996 voir page 5, ligne 25-35; revendications 1,6-8,23,29-31</p> | 1,3,15, 17 |

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

17 Juin 1997

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

02.07.1997

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Van Bellingen, I

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der le Internationale No

PCI/FR 97/00266

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS | | |
|---|---|-------------------------------|
| Catégorie * | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents | no. des revendications visées |
| A | EP 0 335 773 A (RHÔNE-POULENC) 4 Octobre 1989 voir colonne 1, ligne 60 - colonne 2, ligne 2 voir colonne 2, ligne 47 - colonne 3, ligne 7; revendications 1-5,14; exemples 1-4 --- | 1,11-14 |
| A | EP 0 351 270 A (RHÔNE-POULENC CHIMIE) 17 Janvier 1990 voir page 3, ligne 34-6; revendication 1; exemples 1,2,4,5 --- | 1,11-14 |
| A | US 4 923 682 A (G.L. ROBERTS ET AL.) 8 Mai 1990 voir colonne 3, ligne 22-28; revendication 1 --- | 1,11-14 |
| A | DATABASE WPI Week 8414 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 84-084520 XP002017279 & JP 59 033 364 A (SANYO SHIKISO) , 23 Février 1984 voir abrégé --- | 12 |
| A | DATABASE WPI Week 9412 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 94-098009 XP002017280 & JP 06 049 388 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) , 22 Février 1994 voir abrégé --- | 12 |
| A | EP 0 393 857 A (TIOXIDE GROUP PLC) 24 Octobre 1990 voir revendications 3,5,12 --- | 1-3,16 |
| A | EP 0 401 045 A (TAYCA CORPORATION) 5 Décembre 1990 voir revendications 1,16 --- | 1,16 |
| A | DATABASE WPI Week 9403 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 94-022607 XP002033214 & JP 05 330 825 A (ISHIHARA SANGYO KAISHA) , 14 Décembre 1993 voir abrégé ----- | 1-3,17 |

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs à : Membres de familles de brevets

Der te Internationale No

PCI/FR 97/00266

| Document brevet cité au rapport de recherche | Date de publication | Membre(s) de la famille de brevet(s) | Date de publication |
|---|------------------------|---|--|
| EP 748624 A | 18-12-96 | FR 2735363 A JP 9002929 A | 20-12-96 07-01-97 |
| EP 335773 A | 04-10-89 | AT 110699 T AU 3224989 A CN 1038073 A DE 68917766 D DE 68917766 T ES 2063151 T JP 2022127 A JP 7005311 B PT 90151 B US 5149519 A | 15-09-94 05-10-89 20-12-89 06-10-94 22-12-94 01-01-95 25-01-90 25-01-95 29-07-94 22-09-92 |
| EP 351270 A | 17-01-90 | FR 2633605 A AT 116270 T CN 1039003 A DE 68920217 D DE 68920217 T ES 2065405 T JP 8157217 A JP 2055221 A JP 7110768 B SU 1806091 A US 5045301 A US 5100858 A | 05-01-90 15-01-95 24-01-90 09-02-95 24-05-95 16-02-95 18-06-96 23-02-90 29-11-95 30-03-93 03-09-91 31-03-92 |
| US 4923682 A | 08-05-90 | AUCUN | |
| EP 393857 A | 24-10-90 | AU 625765 B AU 5296490 A CA 2013224 A JP 2296726 A | 16-07-92 25-10-90 20-10-90 07-12-90 |
| EP 401045 A | 05-12-90 | DE 69016099 D DE 69016099 T JP 2585128 B JP 3088877 A US 5137575 A | 02-03-95 14-09-95 26-02-97 15-04-91 11-08-92 |